UNIVERSAL PRIMER

Однокомпонентная, на водной основе концентрированная грунтовка на акриловой эмульсионной основе используемая как в наружных работах, так и внутренних.

ОСОБЕННОСТИ

Очень хорошо впитывается. Подготавливает основание для связки поверхности с первым слоем краски и уменьшает ее расход. Уменьшает влагопоглощение штукатурки. Также это грунтовка с очень высоким показателем адгезии в работах, связанных с изоляционными материалами на водной основе и со шпатлёвкой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетонные, газобетонные, гипсовые, штукатурные и аналогичные необработанные стены, старые побеленные известью, старые окрашенные поверхности внутри и снаружи.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности: Перед нанесением следует очистить отслоившиеся поверхности, очистить от масла и грязи водой. Если на поверхности продолжается образовываться высолы применение не должно выполняться до тех пор, пока причины не будут устранены.

Применение: ISONEM UNIVERSAL PRIMER тщательно перемешать до однородности перед использованием и разбавить с 7 частями воды. Нанесение краски или изоляционного продукта возможно мин. через 4 часа высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Плотность (25 ° C, g/mL)** : 1,00 ± 0,10
- **pH (25°C)** : 7.0 – 9.0
- **Вязкость (25°C, mPa.s)** : 8000 - 10000
- **Содержание сухих.вещ-в (% по весу)** : 50 ± 2
- **Водопоглащение (кг/ м². h^{0,5})** : < 0,1 КЛАССW$_3$
- **Прочность на разрыв (N/mm²)** : Эластичное перекрытие трещин без транспортной нагрузки ≥ 0,8; с транспортной нагрузкой 1,5 Н / мм²
- **Паропроницаемость (м)** : 5 ≤ S_D ≤ 50 КЛАССII
- **Растворитель** : Вода
- **Цвет** : Прозрачный
- **Расход** : 100-200 кг/м² (разведенный), варьируется в зависимости от впитывающей способности поверхности.
- **окрашивания** : 1 кг: 5-10 м2/ведро, 5 кг : Мин 25-50 м² /ведро, 10 кг: Мин 50-100 м² /ведро, 15 кг : мин 75-150 м² /ведро

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- **УПАКОВКА** : 1кг пластиковая бутылка, 5 кг, 10 кг и 15 кг ПП в ведрах
- **ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ** : 5 - 35 °C
- **ХРАНЕНИЕ** : 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке с даты производства, в прохладном и сухом месте.

⚠ ВАЖНО

Во время и после нанесения обрабатываемая поверхность должна быть защищена на протяжении 24 часов от дождя, воды, и др. механических воздействий.

Не следует наносить при сильном ветре или под прямыми солнечными лучами

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ И ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ⚠

Необходимо учитывать при нанесении	Очистить поверхность нанесения от грязи, жира и прочих видов загрязнений. Нанесите 1 слой на поверхность и оставьте на 4 часа для высыхания перед нанесением следующего.
Продукты ISONEM для подготовки поверхности	X
Температура применения	(+5) - (+35) °C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эластичен
- Класс огнестойкости B S1 d0
- Высокий уровень адгезии
- Быстросохнущий

	БЕТОН	МРАМОР, ГРАНИТ	ДЕРЕВО	ФАЯНС, КЕРАМИКА	МЕМБРАНА, ШИНГЛ И Т.Д	МЕТАЛЛ, СТАЛЬ
Способ нанесения	Вертикально/Горизонтально	Вертикально/Горизонтально	Вертикально/Горизонтально	Вертикально/Горизонтально	Вертикально/Горизонтально	X
Степень влажности поверхности	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая	Сухая	X
Рекомендуемый инструмент	Щетка, распылитель	Щетка, распылитель	Щетка, распылитель	Щетка, распылитель	Щетка, распылитель	X
Грунтовка	X	X	X	X	X	X
Расход грунтовки	X	X	X	X	X	X
Использование продукта	1 слой	1 слой	1 слой	1 слой	1 слой	X
Расход продукта	100 - 200 g/m² (разведенный расход)	100 - 200 g/m² (разведенный расход)	100 - 200 g/m² (разведенный расход)	100 - 200 g/m² (разведенный расход)	100 - 200 g/m² (разведенный расход)	X
Время межслойной сушки	X	X	X	X	X	X
Время высыхания на отлип	30 мин	30 мин	30 мин	30 мин	30 мин	X
Время полного высыхания	4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	4 часа	X

Время высыхания является приблизительным и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.