

ASOCRET-IM

არტ.-No. 2 05523

სარემონტო დულაბი კრისტალური, წყალგამძლე მოქმედებით

- მინერალურ საფუძველზე.
- წყალშეუღწევადი.
- ასევე გამოიყენება ჰიდროსტატიკური წყლის წნევის ქვეშ.
- ორთქლშეუღწევადი.
- ადვილად გამოსაყენებელი.
- ხელს უწყობს ბეტონის თვით-მოშუშებას.
- შესაძლებელია, ასევე გამოყენებული იქნას სველ ქვენაფენ შრეზე.

შეფუთვა: 25 კგ პაკეტი

ტექნიკური მონაცემები

მასალის მოხმარება:

- U-ს ფორმის ზხარები ამოჭერით 20 x 25 მმ-ზე:
დაახლ. 1.3 კგ/მ.
- შეკრული ქიმები დაახლ. 38 მმ მალის სიმაღლე:
დაახლ. 1.3 კგ/მ.

გამოყენების არეალი:

ASOCRET-IM გამოიყენება ღია ზხარებისა და ღრმულების წყალგამძლე საფარით ამოსავსებად, რომლებიც შემდეგ უნდა დაიფაროს AQUAFIN-IC-ით. ASOCRET-IM კიდეც შეიძლება, გამოყენებული იქნას შეკრული ქიმების შესაქმნელად.

საფუძველი: ქვიშა/ცემენტი, არაორგანული

ფერი: ნაცრისფერი

ჩატკეპნის სიმკვრივე: 1.4 კგ/დმ³

წყლის მოთხოვნა: 3.75 – 4.25 ლიტრი

ყოველ 25 კგ შეფუთვაზე

შერევი დრო: 3 წუთი (დრელ მიქსერით)

300 – 700 ბრუნე წუთში)

შესქელების დრო: დაახლ. 30 წუთი

(+23° C / 50% RH)

ტემპერატურა წასმისას /

ზედაპირის ტემპერატურა: +5° C -დან +30° C-მდე.

დაბალი ტემპერატურა ამცირებს,

ხოლო მაღალი ტემპერატურა ზრდის

გამაგრების დროს

გასუფთავება: გაასუფთავეთ ჯერ კიდეც სველი

ხელსაწყოები წყლით.

მოაცილეთ გამხმარი მასალა ASO-R005

საწმენდით.

სიმტკიცე კუმშვაზე: დაახლ.. 20 ნ/მმ²

(28 დღის შემდეგ)

შენახვა: მშრალ პირობებში, 12 თვე,

თავდაპირველ გაუხსნელ შეფუთვაში.

გახსნილი შეკვრები მალევე

გამოიყენეთ.

ზედაპირის მომზადება:

გამოიყენეთ ASOCRET-IM მხოლოდ ბეტონისა და რკინა-ბეტონის სუფთა, მთელი, ტვრითის მატარებელ, ღია-ფოროვან და ფოროვან ქვენაფენ შრეებზე. აბრაზიული დამუშავებით მოაგლუვეთ და გაამკვრივეთ ქვენაფენი შრეები. დაბინძურებული ზედაპირები სათანადოდ უნდა მომზადდეს შესაბამისი მეთოდით (მაგ. ქვიშით გაქრევით, ჰიდრაულიკური ბურღვით, საფანტით გაქრევით ან მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის გაქრევით). კარგად დაატენიანეთ ქვენაფენი შრეები წყლით, მაგრამ მოერიდეთ გუბების წარმოქმნას. შეაჩერეთ წყლის ჟონვა FIX-10-S-ით ან FIX 20-T-ით. ამოჭერით მინიმუმ 20 მმ-ის სისქისა და მინიმუმ 25 მმ სიღრმის სტატიკური ზხარები. ამოვსებამდე წინასწარ დაგრუნტეთ გვერდები AQUAFIN-IC-ით, ხოლო ზედაპირები ამოვსეთ ASOCRET-IM-ით, სანამ შემკვრელი ფენა ჯერ კიდეც სველია. შეაკეთეთ დინამიკური ზხარები, მათში AQUAFIN-P1/P4-ის ჩასხმით. გააკეთეთ ცემენტის საფუძვლის შეკრული ქიმები კედლის/ საძირკვლის ფილის გადაბმებთან, ასევე კუთხეებსა და კიდეებთან. წაუსვით AQUAFIN-IC-ის თხევადი თიხის შემკვრელი ფენა ქვენაფენის შრეზე, შეკრული ქიმების აგებისას, დაახლ. 4 სმ გვერდით სიგრძეზე და წაუსვით ASOCRET-IM, სანამ სველია. დაახლ. 1-3 საათის შემდეგ, ASOCRET-IM გადაფარეთ AQUAFIN-IC-ით. თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ გახადეთ ზედაპირი ისევ ხეშვით, და მას შემდეგ რაც მთლიანად გამაგრდება, წაუსვით მასზე AQUAFIN-IC.



1
7

ASOCRET-IM

მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია:

- მთელი ქვენაფენი შრე წინაპირობაა ქვენაფენ შრესა და მოსაპირკეთებელ მასალას შორის ხანგრძლივი კავშირისთვის. სუსტად დაკავშირებული ნივთიერებები ან ისინი, რომლებიც ხელს უშლიან ასეთ კავშირებს, სრულად უნდა იქნას მოცილებული. მაღალი წნევის ჰიდრავლიკური ბურღვა (> 400 ბარი) მზრუნავი შესასხურებელი თავით, ძალიან მაღალი წნევის ჰიდრავლიკური ბურღვა (2.000 ბარამდე) ან მყარი, მსვილმარცვლოვანი გაქრევა შესაფერისი მეთოდებია ამისთვის.
- დაიცავით ის ადგილები, რომლებიც, არ მუშავდება ASOCRET-IM-ით.
- არ წაუსვით გაყინულ ქვენაფენ შრეზე.
- ASOCRET-IM შეიძლება, არ იქნას გამოყენებული დანამატად ბეტონისა და ბათქაშისთვის, რადგან შეიძლება, არ შეერიოს ასეთ პროდუქტებს.
- ბეტონში ASOCRET-IM-სა და თავისუფალ კირქვას შორის რეაქციამ, შეიძლება, გამოიწვიოს დაკრისტალეების უმნიშვნელო შემთხვევები. ეს დეფექტად არ ითვლება და შეიძლება მისი იგნორირება.
- არ წაუსვით მშრალ ქვენაფენ შრეებზე.
- გაატარეთ შესაბამისი დამცავი ზომები ASOCRET-IM-ის ძალიან სწრაფი გაუწყობისაგან დასაცავად.
- ცვალებადი საბოლოო ფერი დამოკიდებულია ბეტონის ცვალებად აბსოლუტურ ტენიანობაზე.

გთხოვთ, დაიცვათ ევროკავშირის ამჟამად მოქმედი უსაფრთხოების ნორმები.

GISCODE: ZP1

This technical data sheet is a translation from German and does not consider local building codes or legal requirements. It shall be used as general reference for the product. Legally binding is only the latest German technical data sheet or the latest data sheet from one of our foreign subsidiaries inside their sales territory.