



Описание

Водонепроницаемый, быстрохватывающийся при контакте с водой раствор для устранения живых течей, состоящий из минерального наполнителя и специального цемента, используемый для изоляционных и ремонтных работ.

Сфера применения

- Для немедленного устранения напорных или активных протечек в подвальных помещениях, перегородочных стен фундаментов, железобетонных резервуарах воды и бетонных трубах.
- Для гидроизоляции трубных и кабельных проходов.
- Для заполнения и изоляции отверстий натяжных арматур в опалубках.
- Вместе с Kalekim İzoseal используется для внутренней изоляции подвальных этажей.

Особенности

- Быстро схватывается (в течение 30 секунд) и образует водонепроницаемую пробку.
- Может применяться под водой.
- Не дает осадки и не трескается.
- Не вызывает коррозию железобетонного армирования.
- Имеет превосходную адгезию.
- Имеет высокую устойчивость к механическим воздействиям.
- Позволяет последующее нанесение какого-либо изоляционного материала.

Подготовка поверхности

- Перед применением увлажнить поверхности.
- Основания должны быть прочными и чистыми.
- Очистить основания от отделившихся фрагментов, грунта, масел, краски, битумных пятен и иных загрязнений, препятствующих адгезии.
- Расширить и углубить трещины и пустоты на ширину и глубину до 2 см и удалить отделившиеся фрагменты.

Инструкция по применению

- В 1 кг порошка добавить 0.23-0.25 л чистой воды и перемешать.
- В течение 30 секунд придать раствору с консистенцией теста коническую форму и усилием рук однократным движением заделать участок утечки воды.
- Удерживать материал под неизменным давлением минимум 60 секунд до затвердения раствора.
- Сразу же после применения удалить излишки раствора при помощи резака, шпателя или иного инструмента и выровнять поверхность.

Уход и рекомендации после применения

- По окончании работ тщательно вымыть руки и промыть инструменты водой.
- Время высыхания больше в смесях, приготовленных с использованием холодной воды, и меньше в смесях, приготовленных с использованием горячей воды. Таким образом, теплую или горячую воду можно использовать с целью регулирования времени высыхания в зимний период.

KK.05.2019.001



3005 İzostop Rapid

Хранение

- Хранить при температуре от +5°C до +35°C в сухом, чистом невлажном помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Раствор должен быть защищен от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в количестве не более трех поддонов, расположенных друг на друге.
- Срок хранения составляет максимум 12 месяцев при том, что соблюдены условия хранения, указанные выше.

Упаковка

- 5 кг пластиковое ведро.

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Порошок серого цвета
Срок годности	В сухом месте в нераскрытой упаковке 12 месяцев

Информация по применению

Рабочая температура	(+5 °C) - (+35 °C)
Пропорция смеси	0.23-0.25 л воды/1 кг порошка
Срок использования приготовленной смеси	Максимум 30 секунд
Время смешивания	Максимум 15 секунд
Время затвердевания	15 - 30 секунд
Расход	Для отверстия объемом 1 л приблизительно 2 кг

Информация о рабочих характеристиках

Прочность на изгиб (EN 12190)	≥ 3.0 МПа (Н/мм ²)
Прочность на сжатие (EN 12190)	≥ 25 МПа (Н/мм ²)
Усадка (EN 12617-4) (мм/м)	Максимум 3%